

Lichtechtheit

Farbechtheit gegen künstliches Licht der VeroTENT-Zeltplane, geprüft nach DIN EN ISO 105-B02 durch Hohenstein Laboratories.

KENNWERT

Lichtechtheit 4 bis über 6

Bewertet auf der Skala 1 bis 8, wobei 8 die beste Bewertung ist. Der erreichte Wert hängt von der Farbe ab: Dunkle Töne erreichen 6 und darüber, Gelb über 6, helle und stark gesättigte Töne liegen zwischen 4 und 5-6. Für die vollflächig bedruckte Plane gilt derselbe Bereich je Druckfarbe.

Prüfnachweis

Prüfinstitut	Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG Schlosssteige 1, 74357 Bönningheim, Deutschland Prüfstelle Persönliche Schutzausrüstung
Prüfnorm	DIN EN ISO 105-B02:2014-11, Verfahren 2
Prüfbericht	Nr. 26.1.12.0929/1 vom 07. Juli 2026
Prüfumfang	Xenotest Beta+, Belichtungszyklus A1; geprüft an zehn Mustern: neun Unifarben sowie eine vollflächig bedruckte Plane (AOP) mit dreizehn Druckfarben
Prüfzeitraum	10.04.2026 bis 06.07.2026
Prüfgegenstand	VEROTENT Polyester-Gewebe 600D mit PU-Beschichtung
Auftraggeber	Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, 3354 Wolfsbach, Österreich

Werte je Farbe. Die Lichtechtheitszahl wurde für jede Farbe einzeln ermittelt. Die vollständige Aufstellung aller geprüften Uni- und Druckfarben enthält der Prüfbericht; für eine bestimmte Farbe nennen wir Ihnen den Wert gerne vorab.

Vollständiger Nachweis. Dieses Datenblatt fasst das Ergebnis der oben genannten Prüfung zusammen. Der vollständige, autorisierte Prüfbericht der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt; rechtsverbindlich ist allein dieses Dokument. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Kontakt. Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH · Pfarrwald 46 · 3354 Wolfsbach · Österreich · verotent.com