

Wasserdichtheit

Wasserdurchgangswiderstand der VeroTENT-Zeltplane, geprüft nach DIN EN ISO 811 durch Hohenstein Laboratories.

KENNWERT

3.500 mm Wassersäule

Mittelwert der Einzelmessungen, Fläche im Neuzustand: 3.665 mm (Schwarz) bzw. 5.303 mm (Weiß). Alle Einzelmessungen liegen über 3.000 mm. Als wasserdicht gilt ein Gewebe nach gängiger Auslegung ab 1.300 mm.

Prüfnachweis

Prüfinstitut	Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG Schlosssteige 1, 74357 Bönningheim, Deutschland Prüfstelle Persönliche Schutzausrüstung
Prüfnorm	DIN EN ISO 811:2018-08
Prüfbericht	Nr. 26.1.12.0929/1 vom 07. Juli 2026
Prüfumfang	Fläche im Neuzustand, 5 Einzelmessungen je Muster, geprüft an Muster 3 (Weiß) und Muster 4 (Schwarz)
Prüfzeitraum	10.04.2026 bis 06.07.2026
Prüfgegenstand	VEROTENT Polyester-Gewebe 600D mit PU-Beschichtung
Auftraggeber	Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, 3354 Wolfsbach, Österreich

Zur Einheit. Der Prüfbericht gibt die Messwerte in mbar an. Die hier genannte Wassersäule in mm ist eine Einheitenumrechnung mit dem Faktor 1 mbar = 10,197 mm Wassersäule (1 mbar = 100 Pa; 1 mm Wassersäule = 9,80665 Pa). Der angegebene Kennwert ist ein gerundeter Nennwert, kein garantierter Mindestwert der Einzelmessung.

Vollständiger Nachweis. Dieses Datenblatt fasst das Ergebnis der oben genannten Prüfung zusammen. Der vollständige, autorisierte Prüfbericht der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt; rechtsverbindlich ist allein dieses Dokument. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Kontakt. Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH · Pfarrwald 46 · 3354 Wolfsbach · Österreich · verotent.com